



L'incontournable GR 32 en panneau

GR 32 REVÊTU KRAFT

Panneau en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face



Bénéfices

SOUPLE ET RIGIDE À LA FOIS

- Le panneau tient debout tout seul grâce à son excellente tenue mécanique, pour une manipulation aisée par une seule personne
- La laine souple reprend parfaitement son épaisseur après ouverture, pour assurer un bon calfeutrement entre le mur et le parement, du sol au plafond ! Elle évite les ponts thermiques
- Le panneau s'adapte à tous les murs, même aux plus irréguliers
- Les prises de mesures et découpes sont facilitées grâce au quadrillage sur le revêtement kraft

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES DE HAUT NIVEAU

- Une conductivité thermique de 0,032 W/(m.K)
- Performances acoustiques garanties : gain de 12 à 26 dB par rapport à la paroi non isolée dans le cadre d'une mise en oeuvre avec le système OPTIMA

RÉSISTANCE AU FEU : REI 30 ET 60

- Compatible sur murs support brique en collectif jusqu'à R+3

Solutions

Contre-cloison maçonnée
Optima Murs avec membrane
Cloisons séparatives thermo-acoustiques

Description

Conductivité Thermique	0,032 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T3
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15,0
Certificat Acermi	02/018/100
Numéro de la DoP	0001-13

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
66021	45,00	1,4	0,6	1,35	15,00	300	20,00	243,00	A
71715	60,00	1,85	0,6	1,35	12,00	192	16,00	155,52	B
73516	75,00	2,35	0,6	1,35	10,00	160	16,00	129,60	A
71719	85,00	2,65	0,6	1,35	9,00	144	16,00	116,64	A
73515	100,00	3,15	0,6	1,35	8,00	128	16,00	103,68	A
85466	120,00	3,75	0,6	1,35	5,00	100	20,00	81,00	A
85467	140,00	4,35	0,6	1,35	5,00	80	16,00	64,80	A
85468	160,00	5	0,6	1,35	5,00	80	16,00	64,80	A
67161	180,00	5,6	0,6	1,35	3,00	60	20,00	48,60	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

